Istruzioni di stiratura per l'applicazione di immagini trasferibili DTF

Per applicare i transfer DTF a prodotti tessili, ti occorre una termopressa o un ferro da stiro.

ATTENZIONE!
La temperatura corretta del ferro da stiro varia a seconda della resistenza al calore del tessuto. La temperatura standard di stiratura è tra 110°C e 150°C (temperatura media) per 30-40 secondi. Per esempio, per materiali come il poliestere, imposta la temperatura a circa 120-125°C per circa 30 secondi.

STIRATURA CON FERRO DA STIRO:

1. Riscalda il ferro a temperatura media, tra 110°C e 150°C, a seconda delle caratteristiche del tessuto (non utilizzare vapore).
2. Stira l'indumento per eliminare le pieghe e l'umidità in eccesso.
3. Posiziona la pellicola DTF sull'indumento con il lato stampato rivolto verso l'alto.
4. Colloca della carta pergamena o carta da forno tra la pellicola e il ferro da stiro.
5. Stira esercitando pressione per 30-40 secondi.
6. Lascia raffreddare la pellicola per almeno 10 minuti, quindi staccala con cura. Se la pellicola non si stacca bene in alcuni punti, ripeti la procedura nelle zone interessate.
7. Appoggia la carta pergamena sull'immagine stirata e stira nuovamente per circa 5-10 secondi. Lascia raffreddare.

STIRATURA CON TERMOPRESSA:

1. Imposta la termopressa a una temperatura compresa tra 110°C e 150°C, a seconda delle caratteristiche del tessuto, e aspetta che si riscaldi del tutto.
2. Colloca l'indumento sulla termopressa.
3. Preriscalda l'indumento per eliminare le pieghe e l'umidità in eccesso.
4. Posiziona la pellicola DTF sull'indumento con il lato stampato rivolto verso l'alto.
5. Colloca della carta pergamena o carta da forno tra la pellicola e la termopressa.
6. Premi per 12-15 secondi.
7. Rimuovi la carta pergamena o carta da forno e attendi il completo raffreddamento della pellicola.

Note importanti:

- Attendi 24 ore prima di lavare o strizzare il tessuto con l'immagine DTF.
- I capi con transfer DTF possono essere lavati a rovescio fino a 60°C.
- È consigliabile usare un ciclo di centrifuga a bassa velocità (600-900 giri) e di asciugare a rovescio in asciugatrice.
- Per una maggiore durevolezza, stira il capo a rovescio e non direttamente sull'immagine.